

2K Epoxy Grundierfüller

2K Spot-Repair Epoxy Grundierung

V03
03/2024

Beschreibung

- 2K Epoxy Füller Spray
- Farbe: Beige

Einsatzgebiet

- Grundieren von Kleinteilen
- Speziell zur Anwendung im Spot-Repair Bereich

Vorteile

- Variabel einstellbarer Sprühstrahl
- Optimale Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Isocyanatfrei

Produktangaben


Farbton:	Beige
V.O.C.:	2004/42/IIIB(e)(840) < 840 g/l
Lagerstabilität:	36 Monate in ungeöffneter Verpackung bei 20°C
Trockenschichtdicke:	ca. 25µm pro Spritzgang
Theoretische Reichweite:	1,2 m ² bei 20 µm Trockenschichtdicke

Verarbeitung

VORBEREITUNG

	Reinigen	Vor dem Schleifen die Oberfläche mit CS Silicon Remover Mild/Water gründlich reinigen. Der Untergrund sollte trocken, sauber, fettfrei, mattiert und völlig frei von Verunreinigungen sein. Nach Beendigung des Schleifvorganges die Oberfläche noch einmal gründlich mit CS Silicon Remover Mild/Water reinigen.
	Schleifen	Vorschleif: P180 - P280 Endschleif: P320




MISCHUNGSVERHÄLTNIS

	2K Epoxy Grundierfüller	Das Produkt ist spritzfertig.
---	--------------------------------	-------------------------------

2K Epoxy Grundierfüller

2K Spot-Repair Epoxy Grundierung

V03
03/2024

ANWENDUNG		
	Aufschütteln	Dose vor dem Gebrauch 2 Minuten gründlich aufschütteln.
	Verarbeitung	Spritzgänge
		2 - 3 (15 - 20 cm Spritzabstand)
	Trockenschichtdicke	60 - 70 µm
	Ablüfzeit	5 -10 Min. zwischen den Spritzgängen und vor der Trocknung
	Verarbeitungsbedingungen	Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %
	Objekttemperatur	Schleifbar nach
	20 °C 60 °C	12 - 16 Stunden 40 Minuten
	IR Trocknung	30 Minuten (bei 30 - 40 µm Schichtdicke)



Lager- und Lieferbedingungen

36 Monate Lagerstabilität

Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %.

Die Dose ist aufrechtstehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

2K Epoxy Grundierfüller

2K Spot-Repair Epoxy Grundierung

V03

03/2024



Vorsichts- maßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE